



CHRYSO®Cure PF 2

Beton Yüzeyi Kür Kimyasal Katkısı

Açıklama

CHRYSO®Cure PF 2 beton kür işelminde, hızlı kurumadan dolayı oluşabilecek çatlamları geciktirici olarak kullanılan yüksek saflıkta bir parafin emülsiyonudur.

CHRYSO®Cure PF 2 taze beton yüzeyinde ince bir koruyucu katman oluşumu ile su kaybını önleyerek oluşabilecek rötre çatlaklarına karşı korur.

CHRYSO®Cure PF 2 Betonu korumak için (sulamak,nemli telis bezi serilmesi gibi...) başka tedbirler almaya gerek kalmıyacağı için,zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

CHRYSO®Cure PF 2 dış etkilere maruz bulunan her türlü geniş beton yüzeylerde, özellikle hava alanları, otoyollar, köprüler, kanallar, ön gerilimli kirişlerde, beton plaklarda, istinat duvarlarında vb. kullanılır.

Teknik Özellikler

- Görünüm : Sıvı
- Renk : Süt Beyaz
- Yoğunluk : 0,920 ± 0,02 gr/cm³
- pH : 7,50 ± 1
- Klorür İçeriği : <%0,1

Ambalaj

- Dökme
- Sac Varil : 215 lt
- Plastik Tank : 1000 lt

Kullanma Talimatı

Kullanım Alanları

- Hazır beton
- Donatılı beton

Kullanım yöntemi

Dozaj: kullanıma hazırdır. Taze beton yüzeyi matlaştıktan sonra (hava sıcaklığına göre yaklaşık 1 ila 2 saat). Buna göre ortalama kullanım miktarı yaklaşık 150 – 250 gr/m² 'dir.

CHRYSO®Cure PF 2 kalmamalıdır.Yapılacaksa, beton yüzeyi sıcak su püskürtülerek kür maddesinden arındırılmalıdır. Uygulanan yüzeyin konumu, pürüzlü oluşu, hava sıcaklığı ve nemi kullanım miktarını etkiler. Yatay ve pürüzlü yüzeylerde sarfiyat artar. Yüksek sıcaklıklarda daha kalın bir CHRYSO®Cure PF2 katmanına gerek vardır.

Uyarılar

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, ayrıntılı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur . uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
- Raf Ömrü : 6 ay