

## CHRYSO®FLUID GTS-X

## ÜRÜN TANIMI

CHRYSO®Fluid GTS-X çimento ve mineral katkı taneciklerini fiziko kimyasal etkilerle beton/harç bünyesinde üniform ve homojen biçimde mükemmel dağıtır.

CHRYSO®Fluid GTS-X katkısız şahit betona kıyasla akışkanlığını artırır, kıvamını iyileştirir, işlenebilmesini kolaylaştırır veya aynı kıvamda su ihtiyacını azaltarak dayanımı ve dayanıklılığını artırır.

## Özellikleri/Avantajları

CHRYSO®Fluid GTS-X priz geciktirme yan etkisi nedeni ile kıvam kaybı yavaşlar; ihtiyaca göre her mevsim kullanılabilmeyle birlikte yaz aylarında tercih edilir.

## KULLANIM ALANLARI

- Her çimento ve mineral katkı ile kullanılabilir.(Alüminatlı çimentolar hariç)
- Hazır beton üretimine uygundur, priz geciktirme yan etkisi nedeniyle prefabrikasyona önerilmez.
- Süper akışkanlaştırıcılarla birlikte karma kullanıma uygundur.
- Kolon, perde, giriş, döşeme, panel, endüstriyel levha vb. her yapı elemanına uygundur.
- Saha/zemin betonlarında temel vb. kütle betonlarında kullanılabilir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                |               |
|----------------|---------------|
| Product Nature | Sıvı          |
| Color (COL)    | Kahverengi    |
| Lifetime       | 12 month      |
| Chloride Ions  | < 0,100 %     |
| Density        | 1,110 ± 0,030 |
| pH             | 8,00 ± 1,00   |

## AMBALAJ

- Talep üzerine toplu teslimat
- 215 L'lik varil
- IBC 1000L

## KULLANMA TALIMATI

CHRYSO®Fluid GTS-X optimum dozajı betondan beklenen mekanik özellikler ve karışımın akışkanlığı göz önüne alınarak şantiyenizde kendi malzemelerinizle yapacağınız deneyler sonucu kesinlik kazanacaktır. Ayrıntılı bilgi ve teknik destek için CHRYSO satış/teknik ekibine danışabilirsiniz.

CHRYSO®Fluid GTS-X suda tamamen çözünür. Üründen yüksek performans almak için karma suyunun son yarısında katılması tavsiye edilir.

## Dozaj

Genelde kullanım dozajı, karışım içerisindeki bağlayıcı ağırlığına oranla **%0,50 - %1,50** mertebesindedir.

## UYARILAR

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

## GÜVENLİK

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.