

CHRYSO®RD H 10

ÜRÜN TANIMI

CHRYSO®RD H 10 naftalen esaslı katkı kullanılmış betonlar hariç, her sınıf beton için her türlü iklim koşullarında pompalama öncesi betonun akışkanlığını arttırmada kullanılan süper akışkanlaştırıcı katkı malzemesidir.

Betonun nakliyesi ve beklemesi sırasında çeşitli nedenler ile azalan kıvam, **CHRYSO®RD H 10** ilavesi ile ilk kıvamına veya üstüne getirilir. Bu şekilde orijinal beton dizaynının bozulması, dayanım ve dayanıklılık kaybı kaygıları ortadan kaldırılır.

Özellikleri/Avantajları

CHRYSO®RD H 10 'nin hazır betona ek ekonomik yararı, santralden daha düşük kıvamda ve dolayısı ile daha düşük su/bağlayıcı oranlarında beton üretme imkanı sağladığı için dayanımın ve durabilitenin artmasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Her çimento ve mineral katkı ile kullanılabilir. (Alüminatlı çimentolar hariç)
- Şantiyede beton kıvamının yükseltilmesi gereken her uygulamada önerilir.

TEKNIK ÖZELLİKLER

Product Nature	Sıvı
Color (COL)	Kahverengi
Lifetime	12 month
Chloride Ions	< 0,100 %
Density	1,020 ± 0,020
pH	4,50 ± 1,00

AMBALAJ

- Talep üzerine toplu teslimat
- 215 L'lik varil
- IBC 1000L

KULLANMA TALIMATI

CHRYSO®RD H 10 optimum dozajı şantiye koşullarında mevcut fiili kıvam ile hedeflenen kıvam göz önünde tutularak kesinleştirilecektir.

CHRYSO®RD H 10 katkının beton kütesinin tamamına işlemesi için transmikserin en hızlı devirde en az 5, tercihen 10 dakika çevrilmesi önerilir. Redoz katkısı, tüm beton kütesine eşit biçimde karıştırılmadığı takdirde kalıptaki betonda bölgesel kıvam ve priz süresi farklılıkları oluşabilir.

UYARILAR

- Uzun süre bekleme halinde kullanmadan önce ürünü çalkalayarak, karıştırarak veya sirkülasyon pompası ile homojen hale getiriniz.
- Donması halinde eritilip karıştırıldıktan sonra ürün özelliklerini geri kazanacaktır.
- Gözle ve ciltle temastan kaçınılmalıdır, detaylı sağlık ve güvenlik bilgileri Güvenlik Bilgi Föyü'nde (SDS) mevcuttur.

GÜVENLİK

Kullanmadan önce, Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını dikkatlice okuyunuz.